


## SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

<b>NOME (NAME)</b>	<b>AQUA CLEAN ALTAMURA</b>
--------------------	----------------------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	LEGGE (LAW) 883	81%PL - 12%MAC - 6%CO - 1%PA
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	563 g/m <sup>2</sup> ± 5%
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	80.000 giri (turns)
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	5
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO RUBBING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	5
SOLIDITA' COLORE AL LAVAGGIO (COLOURFASTNESS TO WASHING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	5

<b>MANUTENZIONE (CLEANING)</b>

<small>SE PRELAVATO IF PREWASHED</small>

<b>Omologazioni/Approvals:</b> <b>GB:</b> BS 5852: Schedule 4 part I & 5 part I of the Furniture & Furnishings (Fire)(Safety) Regulations 1988 - <b>US:</b> CAL TB 117-2013 - <b>MED</b> 2014/90/UE, Royal Decree 701/2016 and Implementing Regulation (EU) 2019/1397
--

<b>L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE</b> <b>The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE</b>
--

Compilato da QUA – Emiss. 16/Nov/2022 **Rev.2** del 14/Mar/2024 – Sigla: *OP*